

抗菌試験の結果について

本試験は、「SoftBank SELECTION ULTRA STRONG 超強 保護ガラス」の抗菌性、抗菌効果の評価のため、ISO 22196：2011(日本工業規格「JIS Z 2801 抗菌加工製品-抗菌試験方法・抗菌効果」相当)に基づく試験です。

<加工部位：ガラス表面>

1. 試験実施日

2021 年 5 月 17 日

2. 対象製品

SoftBank SELECTION ULTRA STRONG 超強 保護ガラス

3. 試験方法

ISO 22196：2011 に従い、対象製品（抗菌加工製品）のガラス片と無加工製品のガラス片の表面に菌液を滴下し、24 時間後の各ガラス片の菌液について生菌数を測定し、抗菌活性値を算出。

4. 試験菌株

ATCC 8739

ATCC 6538P

5. 試験結果

抗菌効果あり

菌名	抗菌活性値
ATCC 8739	>6.1
ATCC 6538P	>4.3

※すべての測定データの数値は代表値であり、保証するものではありません